

Data sheet

HLU-200-50-60/20,1

Samostatné koleso.



Disk:

- vysoko odolná zváraná oceľová konštrukcia z tvárnených plechov
- lakovaný
- farba sivá

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- hnacie kolesá

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 92° ± 3° Shore A | |
| ROLLING RESISTANCE | very good | |
| OPERATING NOISE | good | |
| WEAR RESISTANCE | excellent | |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +70 °C | |

Specifications

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Priemer (D) | | 200 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 50 mm |
| Celková výška (H) | | 200 mm |
| Nosnosť | | 900 kg |
| Vnútorný priemer náboja (d) | | 20,1 mm |
| Dĺžka náboja (L) | | 60 mm |
| Typ ložiska | | - |
| Behúň | | Polyuretán |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba behúňa | | Žltá-Hnedá |
| Farba disku | | Sivá |
| Materiál disku | | Šedá liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).