

Datový list

CPA-K050-129/10

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Kolo série CPA:

Vstříkovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám v zředěných koncentracích

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|------------------|---------------------|--------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 70° Shore D | ●●●●●● |
| VALIVÝ ODPOR | vynikající | ●●●●●● |
| HLUČNOST | uspokojivá | ●●●○●○ |
| ŽIVOTNOST | dobrá | ●●●○●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -15 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| Průměr (D) | | 50 mm |
| Šířka kola (S) | | 129 mm |
| Celková výška (H) | | 50 mm |
| Nosnost | | 30 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) | | 10 mm |
| Délka náboje (L) | | 132 mm |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Barva disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).