Technický list
PUB-G080/10 p SS

Samostatné koleso.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série PUB využíva konštrukčné riešenie s nárazuvzdorným polyamidovým diskom, ktorý je zosilnený nosným rebrom a chránený antikoróznou bielou farbou, čím zvyšuje odolnosť proti poškodeniam. Behúň z termoplastického polyuretánového elastoméru je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čo zabezpečuje vynikajúcu elasticitu, absorbciu vysokej záťaže a vrubovú húževnatosť, pričom bezstopý hnedý povrch šetrí podlahy. Vďaka dvom radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi a protivláknovým krytom náboja sa dosahuje bezúdržbová prevádzka a dlhá životnosť, vhodná pre náročné prostredia. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivý a tichý pohyb v priemyselných alebo komerčných priestoroch.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Koleso série PUB:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- farba biela

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- floor preservation
- bezstopý
- farba hnedá

Použitie:

- ručné transportné zariadenia

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	35 mm
Celková výška (H)	80 mm
Nosnosť	200 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	10 mm
Dĺžka náboja (L)	45 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Kryt proti namotaniu vlákien
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).