Technický list
PUB-G075/10 p AS

Samostatné koleso.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

ESD

Model série PUB AS využíva konštrukčné riešenie s antistatickým diskom z nárazuvzdorného polyamidu so zosilneným nosným rebrom, čo zvyšuje odolnosť proti korózii a statickej elektrine. Behúň z termoplastického polyuretánového elastoméru je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čo zabezpečuje vynikajúcu elasticitu, absorbciu vysokých záťaží a vrubovú húževnatosť bez poškodzovania podláh. Vďaka dvojitým radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi a protivláknovým krytom náboja je koleso ideálnou voľbou pre aplikácie vyžadujúce bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť v priemyselných prostrediach.

Koleso série PUB AS:

Disk - antistatický:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- antistatický **$10^5 \leq R \leq 10^7$ Ω**
- farba čierna

Behúň - antistatický:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- antistatický **$10^5 \leq R \leq 10^7$ Ω**
- farba sivá

Použitie:

- ručné transportné zariadenia

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	75 mm
Šírka kolesa (S)	35 mm
Celková výška (H)	75 mm
Nosnosť	200 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	10 mm
Dĺžka náboja (L)	45 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).